

FIX D2

RÝCHLO VYTVRDZUJÚCE LEPIDLO NA DREVO

Rýchlo tuhnúce disperzné lepidlo na rýchle lepenie dreva tam, kde sa vyžadujú veľmi silné spoje, odolnosť voči vlhkosti a odolnosť voči rozpúšťadlám.

VLASTNOSTI

- Pre vnútorné povrchy.
- Pre rýchle lepenie.
- Vysoká príľnavosť.
- Bez obsahu rozpúšťadiel.
- Šetrný k životnému prostrediu.

OBLASŤ POUŽITIA

- Na lepenie stoličiek, ozdobných drevených výrobkov a všade tam, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť spoja.
- Na montážne lepenie (hmoždinky, zátky).
- Na šírkové a hrúbkové lepenie všetkých druhov dreva.
- Všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči vlhkosti alebo rozpúšťadlám.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Báza

Farba

Rýchlosť spájania

Viskozita pri 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 ot./min⁻¹)

Hodnota Ph (ISO 976)

Kriedový bod

vodná disperzia polyvinylacetátu

okrová

vysoká

7000 - 10000 m Pas

cca 4,5

cca 5 °C

Otvorený čas lepidla je pri 20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, na bukovom dreve s 10 % vlhkosťou:

- pri nanášaní lepidla 100 g/m²: cca 3 minúty
- pri nanášaní lepidla 200 g/m²: cca 7 minút

NÁVOD NA POUŽITIE

- Po dlhšej dobe skladovania sa odporúča lepidlo pred použitím premiešať.
- Lepené povrchy musia byť dobre pripravené - rovné, hladké, suché, zbavené prachu, mastnoty alebo iných nečistôt.
- Lepidlo nanášajte ručne alebo strojovo pomocou bežných aplikačných zariadení a aplikátorov.
- Lepidlo aplikujte jednostranne, tenko a rovnomerne nanesené po celej ploche.
- Pri lepených konštrukciách a spojoch, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť, odporúčame obojstrannú aplikáciu lepidla.
- Najlepšie podmienky na nanášanie:
Teplota miestnosti, lepidla a lepených materiálov: 18 - 20 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti: 60 - 70 %
Vlhkosť lepených materiálov: 8 - 10 %
Aplikácia lepidla: 150 - 200 g/m².
Kompresný tlak:
- pre mäkké drevo: 0,2 N/mm²
- pre tvrdé drevo: 0,5 N/mm²



- Čas stláčania: závisí od teploty prostredia, lepidla a lepených materiálov, vlhkosti a druhu dreva, tlaku stláčania a množstva naneseného lepidla. Pri dodržaní uvedených optimálnych pracovných podmienok je odporúčaná doba stláčania:

šírkové lepenie (mäkké/tvrde drevo)	pri 20 °C	minimálne 15/30 minút
	pri 50 °C	3/5 minút
spájanie s hmoždinkami a zátkami	pri 20 °C	3 - 6 minút
korpusy	pri 20 °C	10 - 12 minút

- Pri lepení dreva s vyššou vlhkosťou, pri vyšších aplikáciách lepidla alebo pri nižších teplotách lepenia, ako je odporúčané, je potrebné vhodne predĺžiť čas stláčania.
- Nelepiť pri teplotách pod +15 °C. Ďalšie spracovanie zlepených materiálov je možné po 12 hodinách.
- Čistenie: stroje a náradie umyte vodou ešte predtým, ako lepidlo zaschne.

BALENIE

- 500 g plastová fľaša.

UCHOVÁVANIE

18 mesiacov na suchom mieste pri teplote 5 °C až 25 °C, v pôvodnom uzavretom obale. NESMIE SA ZMRAZOVAŤ!
Po dlhšej dobe skladovania sa odporúča lepidlo pred použitím premiešať.

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI, MANIPULÁCII A LIKVIDÁCII

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com